STRATO | Dual

Product datasheet

Property*	Basis Weight	SCT CD	CMT	Burst	S Test	Cobb	Moisture
Method	ISO 536	ISO 9895	ISO 7263	ISO 2758	DIN 5,014	ISO 535	DIN EN 20287
Unit	g/m²	kN/m	N	kPa	kN/m	g/m²	%
Variation	+/- 3%	-10%	-10%	-10%	-10%	+/- 10 pt	+/- 1 pt
	80	1.40	105	188	0.61	35	8
	85	1.48	120	201	0.68	35	8
	90	1.57	135	212	0.76	35	8
	95	1.64	150	226	0.84	35	8
	100	1.73	165	239	0.91	35	8
	105	1.82	179	251	0.99	35	8
	110	1.91	187	264	1.06	35	8
	115	1.98	196	277	1.14	35	8
	120	2.08	204	290	1.22	35	8
	125	2.16	212	303	1.29	35	8
	130	2.23	220	316	1.37	35	8
	135	2.31	228	327	1.45	35	8

*Values subject to production variation

launch into
a new sphere

Norske Skog Golbey production ·

- PM1 – 8,700 mm
- Capacity: 550,000 tons containerboard
- Basis weights: 80 – 135 g/m²
- Reel width: 500 – 3,350 mm
- Reel diameter: 1,400 mm

www.norskeskog.com

January 2026